

Klej-uszczelniaacz elastyczny Fix All FLEXI 290ml.

Wysoce elastyczny klej-uszczelniaacz na bazie polimerów hybrydowych SMX do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Klei również wilgotne materiały.

Właściwości Fix All Flexi:

- Doskonała przyczepność do wszelkich materiałów budowlanych i konstrukcyjnych - również wilgotnych: betonu, cegły, kamienia naturalnego, płyty gipsowo-kartonowej, drewna i materiałów drewnopochodnych, metali, szkła i ceramiki, większości tworzyw sztucznych, np. PCV, styropianu, poliakrylatów i poliwęglanów;
- Neutralny chemicznie - nie reaguje z podłożem, nie przebarwia brzegów materiałów porowatych;
- Praktycznie bezwonny nie wydziela lotnych związków organicznych - spełnia wymagania klasyfikacji Emicode EC1 Plus;
- Niewrażliwy na działanie słabych kwasów, zasad, rozpuszczalników i olejów;
- Odporny na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV;
- Po utwardzeniu daje się malować - również farbami wodnymi.

Zastosowanie Fix All Flexi:

- Klejenie i fugowanie paneli, progów, parapetów, listew, rozet, gzymsów z wszelkich materiałów dekoracyjnych (drewno i materiały drewnopochodne, korek, styropian, styrodur, gips) do wszelkich podłoży budowlanych;
- Mocowanie tabliczek informacyjnych, skrzynek, liter i cyfr przestrzennych itp. (metale, szkło, tworzywa sztuczne) do ścian zewnętrznych i ogrodzeń;
- Klejenie lusterek i ścian lustrzanych do betonu, cegły, tynku, glazury i terakoty, drewna, karton-gipsu i szkła;
- Klejenie i fugowanie płyt z kamienia naturalnego (marmur, granit itp.);
- Mocowanie płyt izolacyjnych (korek, styropian, styrodur, wełna mineralna) w pracach ociepleniowych;
- Elastyczne połączenia elementów w konstrukcjach poddawanych wibracjom.

Dane techniczne:

- **Podstawa:** MS®POLYMER
- **Konsystencja:** Pasta
- **Czas tworzenia naskórka:** Ok. 10 minut (przy 20°C/65 % RH)
- **Szybkość utwardzania:** 2 mm/24 godz. (przy 20°C/65 % RH)
- **Twardość (Shore A):** 40 +/- 5
- **Wydłużenie przy zerwaniu:** 500% (DIN 53504)
- **Moduł elastyczności:** 0,35 N/mm² (DIN 53504)
- **Dopuszczalne odkształcenie:** 20%
- **Odporność termiczna (po utwardzeniu):** Od -40°C do +90°C
- **Temperatura aplikacji:** Od +1°C do +30°C

Sposób użycia:

- podłoże musi być czyste, wolne od tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń (kurz, stare szczeliwa, itp.);
- podłoża porowate należy zagruntować podkładem;
- w przypadku głębokich szczelin użyć sznura dylatacyjnego o zamkniętych komórkach;
- aby uniknąć zabrudzenia brzegów spoiny, a także w celu uzyskania prostej linii, osłonić okolice fugi taśmą maskującą, którą należy usunąć natychmiast po obróbce fugi;
- nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do uszczelniaaczy;
- fugi wygładzać roztworem mydła przed utworzeniem się naskórka;
- narzędzia i świeże zabrudzenia czyścić benzyną lakową bezpośrednio po użyciu.