

PRIMER 18116

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Primer 18116 jest farbą podkładową, której bazą jest polibutyral winylu. Farba ta charakteryzuje się tym, że nadaje się do nakładania "mokro na mokro" z farbą nawierzchniową. Primer wykazuje bardzo dobrą przyczepność do większości podłoży metalowych. Może być stosowana jako farba podkładowa pod farby proszkowe oraz jako podkład schnący na powietrzu pod farby nawierzchniowe. Szczególnie dobre wyniki obserwuje się na stali galwanicznej i nierdzewnej.

INFORMACJE O WYROBIE

Rodzaj spoiwa:	Polibutyral winylu
Rodzaj pigmentów:	Wypełniacze i pigment koloru
Rozpuszczalniki:	Alkohole i glikole
Gęstość (PN-C-81551:1982):	Okolo 1,15
Objętościowa zawartość części stałych :	23% ± 2%
Wydajność teoretyczna:	10 m ² /l przy grubości suchej powłoki 25µm
Kolor:	Szary
Czas wypływu (PN-C- 81701:1997):	180 s
VOC:	690 g/l

INFORMACJE APLIKACYJNE

Zalecana grubość powłoki:	20-30 µm (około 80-120 µm mokrej powłoki przy nierozcieńczonej farbie)
Czas schnięcia (przy 23° C i wilg. względnej 50%):	Temperatura obiektu 150 ° C – 30 min, 180 ° C – 10 min. Przy nakładaniu farby nawierzchniowej metodą „mokro na mokro” czas schnięcia zestawu taki jak dla farby nawierzchniowej. Farba nawierzchniowa może być nakładana na podkład, gdy ma on wygląd matowy po ok. 10 min. suszenia w temperaturze pokojowej
Metoda aplikacji:	Natrysk konwencjonalny lub hydrodynamiczny, malowanie zanurzeniowe
Rozcieńczalnik:	62401
Czas wypływu podczas aplikacji (PN-C-81701:1997):	20 - 40 s
Ograniczenia w stosowaniu:	Przy suszeniu w piecu PRIMER 18116 przed kolejnym wymalowaniem temperatura nie może przekraczać 160 ° C